

SCHEDA TECNICA
 (refrattari)

CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

 Via A. Munari 2 – 36055 NOVE (VI)
 Tel. 0424/590015-592519 – www.ceramicacecchetto.it
**REFRATTARIO 0-0,5
 REFRATTARIO 0-2
 REFRATTARIO 0-3**
REFRATTARI

(1200° - 1300°)
 COLORAZIONE 1250° GIALLO PAGLIERINO

CARATTERISTICHE:

I REFRATTARI sono impasti miscelati con chamotte e argille refrattarie. Assumono un colore giallo paglierino, che si intensifica salendo di temperatura.

Speciali per modellare pezzi unici di grosso spessore ed anche di grandi dimensioni. Non vanno soggetti a distorsioni e rotture in essiccazione e cottura.

Sono impasti ottimi per la cottura "RAKU".

Sono stati eseguiti monumenti, statue e pannelli per esterno di grandi dimensioni e per questo è conosciuto ed apprezzato dai migliori artisti italiani ed esteri.

Le tre varianti in cui sono forniti permettono di soddisfare le più svariate esigenze dello scultore – ceramista.

DATI TECNICI:

	0-0,5	0-2	0-3
RITIRO COMPLETO A 1200° (variabile in funzione della % H ₂ O dell'impasto)	6,2%	6,4%	5,5%
ASSORBIMENTO DEL BISCOTTO A 1200° (variabile in funzione della temperatura e ciclo di cottura)	9,3%	9,9%	10%
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE A 1050° 20°-400° α 55x 10⁻⁷	50,70	47,00	46,50
PERDITA AL FUOCO A 1000°	4,8%	4,6%	3,6%

CONFEZIONI:

Questo impasto viene fornito impastato e degassato con durezze diverse, a richiesta del cliente, imballato in sacco di polietilene da 20 kg con scritte e logo in colore verde.